

Technical Data Sheet

Revision: 20/11/2006



Elaborado y controlado
bajo sistema de Calidad
ISO 9001 / ISO 14001
Medio Ambiente

MultiGrease Heavy EP

**Grasa de litio multipropósito Extrema Presión
con carga de Bisulfuro de Molibdeno**

DESCRIPCION

- ❖ Grasa de jabón de litio elaborada con bases altamente refinadas e hidrotratadas combinadas con aditivos antioxidantes y anticorrosivos, además de una carga de Bisulfuro de Molibdeno que le confiere una sobresaliente resistencia en presencia de grandes cargas y choques.

APLICACION

- ❖ Recomendada para temperaturas de aplicación de -10 a 120°C y presiones de hasta 9.000 kgs/cm².
- ❖ Lubricación de mecanismos lentos, asentamiento y/o lubricación de rodamientos sobrecargados.
- ❖ Lubricación de cojinetes (simples y antifricción) y acoplamientos flexibles en industrias varias (metalúrgicas, papeleras, azucareras, textiles, procesadoras de caucho, etc.), y engrase general en la industria pesada y maquinaria vial.
- ❖ Debido a su buena bombeabilidad, es especialmente apta para ser utilizada en circuitos centralizados.
- ❖ Por sus características y multiplicidad de usos, la grasa **MultiGrease Heavy EP** a menudo satisface la mayoría de las necesidades de lubricación en grandes plantas industriales.

PROPIEDADES

- ❖ Excelente poder anticorrosivo y antiherrumbre.
- ❖ Muy buena estabilidad al mecanizado.

Teclube S.R.L.

Del Valle Iberlucea 2542 5° A - Lanús Oeste - Buenos Aires - Argentina

Teléfono/Fax: 54-11-4116-1818/19/20/21 / <http://www.teclube.com>

Technical Data Sheet

Revision: 20/11/2006



Elaborado y controlado
bajo sistema de Calidad
ISO 9001 / ISO 14001
Medio Ambiente

MultiGrease Heavy EP

PROPIEDADES

- ❖ Muy buena adherencia al metal.
- ❖ Sobresaliente comportamiento ante cargas muy elevadas de trabajo.
- ❖ Producto exento de plomo y sus derivados.

CARACTERISTICAS TECNICAS

MULTIGREASE HEAVY EP	Unidades	Grado NLGI 2
Grado NLGI	-	2
Penetración @ 25 °C	dmm	285
Punto de Goteo	°C	> 198
Estabilidad a la oxidación	Lb/pulg ²	8
Color	-	Negro
Jabón	-	Litio
Carga de Soldadura	Kgf	> 315

Las características típicas mencionadas representan valores medios.

ESPECIFICACIONES

ISO- L-XBCEB 2

DIN 51502 MPF2K-20

Teclube S.R.L.

Del Valle Iberlucea 2542 5° A - Lanús Oeste - Buenos Aires - Argentina

Teléfono/Fax: 54-11-4116-1818/19/20/21 / <http://www.teclube.com>