

Technical Data Sheet

Revision: 21/11/2006



Elaborado y controlado
bajo sistema de Calidad
ISO 9001 / ISO 14001
Medio Ambiente

RectiSyn 35

Fluido sintético para rectificación de metales ferrosos

DESCRIPCION

- ❖ Se trata de un producto de origen sintético, exento de hidrocarburos y sales inorgánicas, apto para ser utilizado en las operaciones de rectificación de metales ferrosos.
- ❖ Brinda soluciones acuosas transparentes con elevado poder anticorrosivo y alta resistencia a la degradación microbiológica, siendo también destacable la ausencia de formación de espuma. No es soluble en aceites.

APLICACION

- ❖ En concentraciones del 2 % o más en operaciones de rectificación de metales ferrosos. Cuando las operaciones requieran mayor lubricidad y/o características extrema presión, puede ser utilizado conjuntamente con porcentajes semejantes de **MecaSol SemiSyn EP 29** ó **MecaSol SemiBio 25**.
- ❖ Se utiliza también en sistemas acuosos como protector anticorrosivo, ej: fluídos hidráulicos del tipo agua - glicol.

Teclube S.R.L.

Del Valle Iberlucea 2542 5° A - Lanús Oeste - Buenos Aires - Argentina

Teléfono/Fax: 54-11-4116-1818/19/20/21 / <http://www.teclube.com>

Technical Data Sheet

Revision: 21/11/2006



TECLUBE

SPECIAL LUBRICANTS



Elaborado y controlado
bajo sistema de Calidad
ISO 9001 / ISO 14001
Medio Ambiente

RectiSyn 35

CARACTERISTICAS TECNICAS

RECTISYN 35	Unidades	35
Aspecto	Visual	Líquido Viscoso
Densidad @ 15 °C	Kg./m3	1110
Sustancias fenólicas, nitritos, derivados de metales pesados	-	No contiene
Emulsión en agua (2,5 %):	-	-
Color	Visual	Incoloro
PH	-	9,6
Poder anticorrosivo (IP 125)	% en agua de 200 ppm	0/0-0

Las características típicas mencionadas representan valores medios.

Teclube S.R.L.

Del Valle Iberlucea 2542 5° A - Lanús Oeste - Buenos Aires - Argentina

Teléfono/Fax: 54-11-4116-1818/19/20/21 / <http://www.teclube.com>